

XXL

# LAMES EXTRA-LARGES

GAMME AUTHENTIQUE



*XXL vernis mat choix RU/CA - Photo non-contractuelle.*

## DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE  
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67  
E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr)  
E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)

[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.  
Date de mise à jour : Décembre 2024.

# FICHE TECHNIQUE - LAMES EXTRA-LARGES

## CARACTÉRISTIQUES

**Essence (origine) :** Chêne (Europe).

**Choix :** PR-BIS=PREMIER BIS - RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE - SA=SAUVAGE

**Choix PR-BIS :** Petits nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

**Choix RU :** Sans aubier. Nœuds jusqu'à 40 mm, sans limite de nombre. Discoloration admise. Bouché.

**Choix CA :** Nœuds sans limite de dimension et de nombre, avec piqûres de vers limitées. Nœuds traversant acceptés. Discoloration et gerces admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limitation.

**Choix SA :** Nœuds sans limite de dimension et de nombre. Aubier et variations de couleur admis. Gerces et fentes de largeur 25 mm maximum autorisés sans limitation de nombre. Déformations de surface acceptés (légers traits de sciage). Piqûres de vers limitées. Roulure tolérée.

**Choix mixte (XXL+) :** Chêne naturel sans triage de choix.

**Support :** Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

**Densité moyenne :** 650 kg/m<sup>3</sup>.

**Finition :** Brut, Vernis mat ou incolore, Huilé Natura ou incolore, Vernis ROC.

**Assemblage :** Rainure et languette (R+L).

SUPPORT	CHOIX	SECTION (MM)	LONGUEURS (1) (MM)	PAREMENT (2) (MM)	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
LOFT PRO	PR-BIS	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>
			1800-3000	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>
	RU	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>
			1800-3000	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>
	CA	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>
			1800-3000	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>
SA	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>	
XXL+ MIXTE	20 x 295	3000-5000 (3)	4,0 mm	0,13 m <sup>2</sup>	

(1) 20% de la surface en lames < aux dimensions indiquées.

(2) Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

(3) pour le parquet XXL+, nous pouvons livrer seulement sur un entrepôt pour décharger des lames de 5 mètres avec un chariot élévateur adapté. Attention, pas de livraison sur le chantier.

## COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

SUPPORT	COMPATIBILITÉ		POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÏCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÏCHISSANT
LOFT PRO	20	295	OUI	NON	NON	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m<sup>2</sup>.K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

## TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11.
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1.

## ENTRETIEN PARQUET

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT (L+)	RÉNOVATEUR MAT (R+)
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN (S+)	HUILE D'ENTRETIEN (N+)
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN (S+)	HUILE D'ENTRETIEN (H+)

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

## INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu :
  - Dfl-s1
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

## ÉMISSIONS EN COV



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A\* (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC\* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	20 (4,0)		U <sub>3</sub> P <sub>2</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
	20 (4,5)		U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>

\*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.