

CHÊNE RUSTIQUE

GAMME CHÊNE NATUREL



DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Décembre 2024.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE RUSTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Chêne.

Choix : RUSTIQUE (RU) : Sans aubier. Nœuds de 15 à 25 mm, pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges (>120 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Parquet fini : bouché. Parquet brut sans chanfrein : non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins : bouché et non poncé.

Support : Massif, Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué, ou Home : support HDF.

Provenance : Europe. **Densité moyenne :** 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L), Planchettes (10x50/60), Clic (HOME 3 FRISES).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, brut de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française, coupe de pierre, pont de bateau, échelle.

| SUPPORT | SECTION (MM) ⁽¹⁾ | PAREMENT | CHANFREINS | RÉSISTANCE THERMIQUE K/W |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| MASSIF | 10 x 50/60 | - | SANS | 0,06 m ² |
| | 10 x 70 | - | SANS ou 4 | 0,06 m ² |
| | 14 x 70/90/110/130 | - | SANS ou 4 | 0,09 m ² |
| | 20 x 140/180 | - | SANS ou 4 | 0,13 m ² |
| | 23 x 50/60/70/90/120 | - | SANS ou 4 | 0,14 m ² |
| LOFT PRO | 12 x 90/145/180 | 3,2 mm | 2 | 0,08 m ² |
| | 15 x 220 | 4,0 mm | 2 | 0,09 m ² |
| | 16 x 90/145/180 | 4,5 mm | 2 | 0,10 m ² |
| | 20 x 180 | 4,5 mm 7,0 mm | 2 | 0,13 m ² |
| | XXL 20 x 295 | 4,0 mm ⁽²⁾ | 2 | 0,13 m ² |
| HOME 3 FRISES | 12 x 190 | 3,2 mm | SANS | 0,08 m ² |

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

(2) Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro et Home 3 Frises).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

| SUPPORT | COMPATIBILITÉ | | POSE COLLÉE | | POSE FLOTTANTE | |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | ÉPAISSEUR (MM) | LARGEURS (MM) | SOL CHAUFFANT | SOL RAFRAÏCHISSANT | SOL CHAUFFANT | SOL RAFRAÏCHISSANT |
| MASSIF | 10 | 50/60/70 | OUI | OUI | - | - |
| | 14 | 70/90/110/130 | OUI | OUI | - | - |
| | 20 | 140 | OUI | NON | - | - |
| | 20 | 180 | NON | NON | - | - |
| | 23 | 50/60/70/90/120 | NON | NON | - | - |
| LOFT PRO | 12 | 90/145/180 | OUI | OUI | OUI | NON |
| | 15 | 220 | OUI | OUI | OUI | NON |
| | 16 | 90/145/180 | OUI | OUI | OUI | NON |
| | 20 | 180/295 | OUI | NON | NON | NON |
| HOME 3 FRISES | 12 | 190 | OUI | OUI | OUI | NON |

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

| FINITION | NETTOYAGE COURANT | ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE |
|----------------|---|---|
| VERNIS | NETTOYANT  | RÉNOVATEUR MAT  |
| HUILE NATURA | SAVON D'ENTRETIEN  | HUILE D'ENTRETIEN  |
| HUILE INCOLORE | SAVON D'ENTRETIEN  | HUILE D'ENTRETIEN  |

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Home et Loft pro avec parement < 5mm)
 - Cfl-s1 (Massif et Loft pro avec parement > 5mm)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

| SUPPORT | SECTION | CLASSE | ÉQUIVALENCE UPEC |
|---------------|-----------------------|---|--|
| MASSIF | 10 |  | U ₃ P ₂ E ₁ C ₀ |
| | 14 |  | U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀ |
| | 20/23 |  | U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀ |
| LOFT PRO | 12/15/20 (3,2-4,0 mm) |  | U ₃ P ₂ E ₁ C ₀ |
| | 16/20 (4,5 mm) |  | U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀ |
| | 20 (7,0 mm) |  | U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀ |
| HOME 3 FRISES | 12 (3,2 mm) |  | U ₃ P ₂ E ₁ C ₀ |

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.