

# Wengé

GAMME EXOTIQUE



*Photo non-contractuelle.*

## DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE  
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67  
E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr)  
E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)

[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.  
Date de mise à jour : Janvier 2025.

# FICHE TECHNIQUE - WENGÉ

## CARACTÉRISTIQUES

**Essence (origine) :** Wengé (Afrique).

**Description :** Bois brun foncé à brun noir. Présence de bandes claires et foncées.

**Support :** Massif ou Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

**Densité moyenne :** 870 kg/m<sup>3</sup>.

**Finition possible :** Brut, Vernis satiné, Huile Natura ou Vernis ROC satiné.

**Assemblage :** Rainure et languette (R+L), planchette (section 10 x 60).

**Particularité :** Le wengé est une essence qui peut comporter des lames blanches. Nous vous recommandons d'appliquer du brou de noix avant de réaliser la finition sur chantier.

SUPPORT	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	10 x 60	300	-	SANS	0,05 m <sup>2</sup>
	14 x 90	300-1000	-	SANS ou 4	0,07 m <sup>2</sup>
	14 x 130/140	400-1500	-	SANS ou 4	0,07 m <sup>2</sup>
	20 x 130/140	400-2000	-	SANS	0,10 m <sup>2</sup>
LOFT PRO	15 x 90	400-1200	3,5 mm	2	0,08 m <sup>2</sup>
	15 x 130/140	400-1500	3,5 mm	2	0,08 m <sup>2</sup>
	15 x 180	1000-2000*	3,5 mm	2	0,08 m <sup>2</sup>

\*20% de la surface en lames < à 1000 mm.

## TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

## COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

SUPPORT	COMPATIBILITÉ		POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
MASSIF	10	60	OUI	OUI	-	-
	14	90/130/140	OUI	OUI	-	-
	20	130/140	OUI	NON	-	-
LOFT PRO	15	90/130/140/180	OUI	OUI	OUI	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m<sup>2</sup>.K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.





Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

## ENTRETIEN PARQUET

Après la pose, sur le parquet il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous selon la finition design parquet :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

## INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu :
  - Dfl-s1 (Loft pro)
  - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : D.
- Dureté Monnin du Wengé : 9,1.





## EMISSIONS EN COV



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A\* (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC\* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faites :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	10		U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
	14		U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
	20		U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
LOFT PRO	15		U <sub>3S</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>

\*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.